






Д-510

ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯ



ЧЕРНАЯ

СЕРЕБРИСТАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Эмаль предназначена для защитно-декоративного покрытия чугунных и стальных поверхностей, подвергающихся воздействию температур от -60°C до $+900^{\circ}\text{C}$. Наносится без предварительного грунтования. Применяется внутри и снаружи помещений для покраски печей, каминов, дымоходов и котлов. Используется в качестве термостойкой краски для костровых чаш, грилей, мангалов, сфер и аксессуаров к ним. Подходит для окраски металлических изделий, таких, как элементы трубопроводов и паропроводов, детали водонагревательного и котельного оборудования, выхлопные системы автомобилей. Также подходит для окраски бетонных, кирпичных, цементных, оштукатуренных оснований.

ПРИМЕНЕНИЕ

Окрашиваемое основание должно быть сухим и чистым. Металлическую поверхность рекомендуется обезжирить. Эмаль тщательно перемешать. При необходимости разбавить толуолом не более 15%. Работы выполнять при t от -10 до $+30^{\circ}\text{C}$. Наносить кистью, валиком, распылителем в 1-2 слоя с промежуточной сушкой около 1 часа.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания 1ч при t $+20^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 65%. Свои заданные свойства окрашенная поверхность приобретает в течение 72 часов.

РАСХОД

Расход эмали составляет 110-180 мл / м^2 в зависимости от вида поверхности и способа нанесения.

ж/банка: 0,4 л

СВОЙСТВА

- образует прочное термостойкое покрытие, выдерживающее нагревание до $+600^{\circ}\text{C}$ и кратковременное нагревание до $+900^{\circ}\text{C}$
- устойчива к воздействию воды, масел, бытовой химии
- антикоррозионная, предотвращает появление и распространение ржавчины
- атмосферостойкая
- обеспечивает прочное сцепление с окрашиваемой поверхностью
- возможно нанесение при отрицательных температурах

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Продукт пожароопасен. Работы проводить вдали от источников открытого огня и нагревательных приборов. При работе пользоваться средствами индивидуальной защиты. При попадании на кожу смыть водой с мылом. Остатки эмали не сливать в канализацию, в водоемы и на землю. Тару утилизировать как бытовые отходы.

ХРАНЕНИЕ

Хранить состав в герметично закрытой таре при t от -40 до $+40^{\circ}\text{C}$, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла и нагревательных приборов. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

СОСТАВ

Смола кремнийорганическая, минеральные наполнители, термостойкие пигменты, растворитель, функциональные добавки.



ООО Завод «ДИОЛА» 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 35Б
тел.: +7(383) 350-70-90, 362-0-362 e-mail: info@diola.ru, www.diola.ru

ТУ 20.30.22-013-23599235-2017

