





Д-335



ШТУКАТУРНЫЙ СОСТАВ

ЦЕМЕНТНЫЙ М-50



НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для качественного ремонта и выравнивания ручным способом стен и потолков из кирпича, бетона, сибита, камня. Для работ внутри и снаружи производственных и жилых зданий. Штукатурка наносится слоем до 50 мм без появления усадочных трещин. Обладает высокой адгезией и прочностью. Не сползает.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть прочным и сухим. Осыпавшиеся слабодержащиеся покрытия удалить. Для обеспыливания поверхности и усиления адгезии штукатурного состава к основанию рекомендуется обработать поверхность грунтовкой или смочить водой.

ПРИМЕНЕНИЕ

Работы проводить при t поверхности от $+5$ до $+30^{\circ}\text{C}$. Рекомендуемая толщина нанесения – от 5 до 50 мм. Более толстые слои наносить в несколько приемов после высыхания предыдущего слоя с интервалом не менее 20 часов. Окончательный набор прочности – через 28 дней.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Сухая смесь взрыво- и пожаробезопасна, нетоксична. Работая с сухой смесью, необходимо использовать средства индивидуальной защиты. При попадании смеси в глаза – промыть водой.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом помещении при t от -30 до $+30^{\circ}\text{C}$. Срок годности – 12 месяцев с даты изготовления.

СОСТАВ

Портландцемент, песок разнофракционный, полимерные добавки.

СВОЙСТВА

- слой от 5 до 50 мм за одно нанесение
- не дает усадки и трещин
- обладает высокой адгезией и прочностью
- не сползает
- материал не содержит вредных примесей, экологически безопасен в применении и эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка раствора	M50
Жизнеспособность раствора, ч	4
Время высыхания, ч	48
Предел прочности на сжатие, не менее, МПа	5
Предел прочности при изгибе, МПа	3,5
Макс. фракция, мм	1,2
Водопотребность, л/кг сухой смеси	0,18-0,20
Водоудержание, %	96,9
Расход при слое 10 мм, кг/м ²	16
Насыпная плотность, кг/м ³	1625
Плотность раствора, кг/м ³	2200
Подвижность, см	9+1
Прочность сцепления с бетоном, через 28 суток, МПа	0,48
Расслоение, %	4,8
Морозостойкость, циклов	75



ООО Завод «ДИОЛА» 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 35Б
тел./факс: (383) 350-70-90, 362-0-362 e-mail: info@diola.ru, www.diola.ru

ТУ 23.64.10-002-23599235-2016 с изм. №1
ГОСТ 31357-2007, ГОСТ 33083-2014, ГОСТ 31189-2015

