



Д-38

# КЛЕЙ

## ДЛЯ ГИПСОВОЙ ПЛИТКИ И ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ

### АКРИЛОВЫЙ



#### НАЗНАЧЕНИЕ

Клей для гипсовой плитки и искусственного камня применяется для приклеивания всех видов легкой гипсовой плитки и декоративного искусственного камня весом не более 2,5 кг. Также подходит для приклеивания плит из пенополистирола и полиуретана на минеральные основания. Обладает высокой адгезией. Обеспечивает надежное прочное соединение, легко наносится. Экологически безопасен, без запаха.

#### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Цементные, гипсовые, минеральные штукатурки и шпатлевки, бетон, ГКЛ, ГВЛ, ПГП. Может применяться по керамическим и каминным облицовкам.

#### ПОГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность очистить от отслаивающихся участков и разделительных веществ, выровнять, прогрунтовать.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Готовый состав перед применением тщательно перемешать. Наносить зубчатым шпателем на одну из оклеиваемых поверхностей равномерным слоем до 6 мм. Плитку слегка вдавить и зафиксировать на 5-10 секунд. При укладке крупногабаритного камня клей рекомендуется наносить как на камень, так и на поверхность. Перед приклеиванием тяжелой плитки следует смонтировать горизонтальную стартовую планку. Корректировка уложенной плитки возможна в течение 30 минут после укладки.

#### РАСХОД

Расход клея составляет ~1,7 кг/м<sup>2</sup> поверхности при толщине клеевого слоя до 6 мм.

#### СВОЙСТВА

- высокая клеящая способность
- высокая адгезия к подготовленному основанию
- белый
- без запаха, экологически безопасен

#### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время полного высыхания 24 часа. Затирку швов допускается проводить только после полного высыхания клея. Заданные характеристики и полный набор прочности клея достигаются через 7 дней при t + 20°C и относительной влажности воздуха 65%.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Состав пожаро- и взрывобезопасен. При попадании в глаза или на кожу обильно промыть водой.

#### ХРАНЕНИЕ

Хранить при t от +5 до +30°C. Продукцию, отмеченную на упаковке как «морозостойкая», допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

#### СОСТАВ

Акриловая дисперсия, наполнитель, модифицирующие добавки.

Евроведро: 1,5 кг / 3 кг / 5 кг / 8 кг



000 Завод «ДИОЛА» 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 35Б  
тел.: +7(383) 350-70-90, 362-0-362 e-mail: info@diola.ru, www.diola.ru

ТУ 20.52.10-006-23599235-2016

