

# ШПАТЛЁВКА + ПОБЕЛКА

- Белая
- Финишная
- Легко наносится и шкурится



## НАЗНАЧЕНИЕ:

Универсальный состав применяется для исправления мелких дефектов, финишного шпатлевания стен и потолков, побелки поверхностей. При использовании в качестве побелки состав разводится водой: примерно 3 части шпатлевки на 1 часть воды. Для работ внутри помещений с нормальной влажностью.

## ПРИМЕНЕНИЕ:

**Финишная шпатлевка:** Основание должно быть прочным и сухим. Необходимо удалить отслаивающиеся непрочные участки. Для усиления адгезии шпатлевки к основанию рекомендуется обработать поверхность укрепляющей грунтовкой. Работы по шпатлеванию проводить при температуре основания и окружающей среды не ниже +5°C и относительной влажности воздуха не выше 80%. Перед применением состав необходимо тщательно перемешать до получения однородной массы. Шпатлевка наносится на поверхность слоем 0,3-2 мм стальным шпателем и разглаживается. Если требуется нанесение более толстого слоя, рекомендуется послойное нанесение с промежуточной сушкой не менее 3-4 часов. К последующим работам можно приступать после полного высыхания, но не ранее, чем через 24 часа.

**Побелка:** Побелку наносят на сухую, очищенную поверхность кистью, валиком или краскопультом в 1-2 слоя при температуре не ниже +5°C с промежуточной сушкой в течение 1-2 часов.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

цвет	белый
степень белизны, %	92,0
время высыхания, час	2-4
минимальный расход шпатлевки по подготовленной поверхности и ГКЛ, г/м <sup>2</sup>	240
минимальный расход побелки по подготовленной поверхности и ГКЛ, г/м <sup>2</sup>	120-200
расход шпатлевки при слое 1 мм, кг/м <sup>2</sup>	1800
максимальная толщина слоя шпатлевки, мм	0,3-2
степень перетира, мкм	60
массовая доля нелетучих веществ, %	70± 2
морозостойкость, циклов	5

## СОСТАВ:

Мрамор молотый, мел тонкодисперсный, функциональные добавки, вода.

## ХРАНЕНИЕ:

Хранить при t от +5 до +30°C. Допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

евроведро: 1,5кг / 3кг / 5кг  
пакет: 2кг / 4кг