

КРАСКА СТРОИТЕЛЬНАЯ для потолков и стен СУПЕРБЕЛАЯ



НАЗНАЧЕНИЕ

Строительная краска предназначена для окраски потолков и стен внутри помещений с нормальной влажностью. Краска обладает высокими укрывистыми свойствами. Укрывает поверхность в один слой. Состав имеет высокую степень белизны. Образует матовое паропроницаемое покрытие, равномерно отражающее свет, что позволяет скрыть мелкие дефекты и неровности. Колеруется пигментными пастами на водной основе.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Рекомендуется для всех оснований внутри помещений, таких как штукатурка, кирпич, камень, гипсокартонные плиты, обои под покраску, стены и потолки, окрашенные ранее водоэмульсионными или акриловыми красками.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность очистить от загрязнений и осыпающихся участков. Основание рекомендуется предварительно загрунтовать.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением краску тщательно перемешать и наносить на сухую поверхность кистью, валиком или краскораспылителем. Работы проводить при t не ниже $+5^{\circ}\text{C}$. При необходимости можно наносить второй слой краски после полного высыхания первого. Расход краски составляет $\approx 180 \text{ г/м}^2$ при нанесении в один слой.

ПОЧЕМУ ЭТА КРАСКА СТРОИТЕЛЬНАЯ?

- ✓ **лёгкость нанесения** - идеально подходит для работ на больших площадях
- ✓ **высокая укрывистость** - укрывает поверхность в один слой
- ✓ **можно наносить при воздействии неблагоприятных факторов** - влажность, сквозняки и перепады температуры
- ✓ **высокая степень белизны** - супербелая поверхность
- ✓ **экологически безопасна** - не содержит вредных примесей, без запаха

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Краска пожаро-, взрывобезопасна, не содержит вредных примесей. При работе использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза промыть проточной водой. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.

ХРАНИЕНИЕ

Хранить при t от $+5$ до $+30^{\circ}\text{C}$. Допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.



Д-201

СОСТАВ

Акриловый латекс, мрамор молотый, загуститель, консервант, функциональные добавки, вода.

РАСХОД

Расход краски составляет $\approx 180 \text{ г/м}^2$ при нанесении в один слой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Белизна, %	97,93
Укрывистость, %	99,24
Блеск	матовая
Время высыхания при нормальных условиях, ч	-межслойная сушка-около 2 -полное высыхание-24
Стойкость к истиранию(количество проходов мокрой щеткой)	6

