

КРАСКА

АКРИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ
ДОЛГОВЕЧНАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Применяется для высококачественного окрашивания фасадов зданий. Сохраняет цвет и атмосферостойкость более чем на 10 лет.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Бетон, пенобетон, кирпич, оштукатуренные и ранее окрашенные фасады. При окраске деревянных оснований срок службы покрытия не более 3 лет.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Окрашиваемую поверхность очистить щеткой или шпателем. Имеющиеся неровности необходимо устранить штукатуркой или шпатлевкой. Впитывающие пористые основания рекомендуется обработать укрепляющей пропиткой. Применение пропитки или грунтовок также способствует снижению расхода краски.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перемешать краску перед применением. Наносить на поверхность кистью или валиком в 1-2 слоя при t не ниже $+5^{\circ}\text{C}$. Краска окончательно приобретает заявленные прочностные свойства через 15 дней.

СОСТАВ:

Мрамор молотый, акриловый латекс, двуокись титана, целлюлоза, консервант, вода.

РАСХОД:

Расход краски составляет до $120-170 \text{ г/м}^2$ при нанесении в один слой.



СВОЙСТВА:

- краска обладает высокой устойчивостью к перепадам температуры и воздействию солнечного света
- легко наносится, быстро высыхает, без запаха
- образует атмосферостойкое долговечное покрытие
- выдерживает интенсивную влажную уборку с применением СМС
- обладает высокой силой сцепления с основанием
- колеруется пигментными пастами

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

Время высыхания окрашенной поверхности - около 2 часов при $t +20^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 65%.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при t от $+5$ до $+30^{\circ}\text{C}$. Предохранять от попадания влаги и прямых солнечных лучей. Продукцию, отмеченную на упаковке как «морозостойкая» допускается хранить и транспортировать при отрицательных температурах при условии, что циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания краску разморозить при комнатной температуре и тщательно перемешать. Срок годности - 24 месяца с даты изготовления.



Д-115

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Плотность, кг/л	1,59
Степень белизны DIN 6174, не менее, %	96,74
Укрывистость высушенной пленки (контрастность по ISO 6504-3), %	97,97
Сухой остаток, %	64,35
Вязкость динамическая по Брукфилду, мПа.с	3845 при t 24,6 °С (шпиндель №4)
Степень перетира DIN 53203, мкм	10
Блеск EN ISO 2813	матовая
Стойкость к истиранию (количество проходов мокрой абразивной щеткой), более	10000
Морозостойкость (количество циклов)	5