

КРАСКА СИЛИКОНОВАЯ для фасадов и цоколей

**ГИДРОФОБНЫЙ ЭФФЕКТ
САМООЧИЩАЮЩАЯСЯ**



НАЗНАЧЕНИЕ

Модифицированная силиконом водно-дисперсионная краска предназначена для внутренних и наружных работ. Подходит для окраски бетона, каменной и кирпичной кладки, штукатурки, ГКЛ и ГВЛ. Силиконовая смола в составе обеспечивает повышенную влагостойкость и высокую паропроницаемость покрытия. «Дышащая» поверхность предотвращает накопление влаги в стене, снижает риск появления плесени и отслоения отделки. Краска устойчива к УФ-излучению, атмосферным воздействиям и перепадам температур, что обеспечивает долговечность фасадного покрытия. Обладает выраженными грязеотталкивающими свойствами: поверхность легче очищается, устойчива к оседанию пыли и копоти. Отлично колеруется, позволяя реализовать любые цветовые решения. Срок службы покрытия — до 15 лет (в зависимости от условий эксплуатации).

ПРИМЕНЕНИЕ

Основание должно быть чистым, прочным и сухим. Не наносить на влажные, замёрзшие или ранее окрашенные известковыми, силикатными и алкидными красками поверхности. Перед работой краску перемешать. Наносить при температуре от +5 до +30°C и влажности воздуха не выше 80%. Использовать кисть, валик или безвоздушное распыление. Наносить в 1-2 слоя с промежуточной сушкой около 2 часов. Работы выполнять в сухую погоду, избегая прямого солнца, ветра и тумана. Заявленные свойства покрытие приобретает через 14 суток после высыхания: равномерный матовый оттенок и выраженная влагоотталкивающая способность.

РАСХОД

Расход краски составляет 110–150 мл/м², в зависимости от типа основания.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время полного высыхания 24 часа при t +20°C и относительной влажности воздуха 65%.

СВОЙСТВА

- без резкого запаха
- отличная адгезия к основанию
- образует матовое влагостойкое и паропроницаемое покрытие
- автоматическая колеровка
- повышенная атмосферостойкость
- грязеотталкивающие свойства поверхности
- состав не токсичен, пожаро-, взрывобезопасен

ХРАНЕНИЕ: Хранить и транспортировать в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5 до +30°C, не допускать замораживания, оберегать от воздействия прямых солнечных лучей, не хранить вблизи радиаторов отопления. Продукцию, отмеченную на упаковке как «морозостойкая», допускается транспортировать при отрицательной температуре. Срок годности — 24 месяца с даты изготовления.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Краска не токсична, пожаро-, взрывобезопасна. При работе пользоваться средствами индивидуальной защиты. При попадании в глаза или на кожу обильно промыть водой.

СОСТАВ: Акриловая дисперсия, диоксид титана, минеральные наполнители, силиконовая эмульсия, функциональные добавки, вода.

фасовка: 0,9 \ 2,7 \ 9 л