



E3 SILK

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ



Евроведро: 0,9L / 1,8L / 2,7L / 5,4L / 9L

ПРИМЕНЕНИЕ

Основание должно быть сухим и чистым. При необходимости выявленные дефекты устраниить шпатлевкой. Для укрепления основания, повышения адгезии и уменьшения расхода краски рекомендуется загрунтовать поверхность перед окрашиванием. Работы проводить при температуре не ниже +5°C. Перед применением краску тщательно перемешать и наносить на поверхность кистью, валиком или распылителем. Краску рекомендуется наносить в 1-2 слоя с промежуточной сушкой около 2 часов. Заявленный уровень влагостойкости и прочности достигается полностью через 2 недели с момента окрашивания.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Бетонные, кирпичные, оштукатуренные, зашпатлеванные поверхности, фанера, ГВЛ, ДСП, ДВП, древесина, а также поверхности ранее окрашенные водно-дисперсионными и алкидными ЛКМ.



Все материалы соответствуют Европейским нормам в части эмиссии опасных для здоровья человека и атмосферы соединений. Не содержит летучих органических соединений (VOC).



Водоразбавляемая краска считается более экологичной, не имеет запаха, имеет хорошую укрывистость.



Сертифицирована для использования в детских и медицинских учреждениях.

КОЛЕРОВКА

Краска выпускается в двух базах.
База А – применяется как самостоятельная белая краска или колеруется в светлые тона.
База С – только для колеровки в насыщенные и темные тона.

компьютерная колеровка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Степень блеска	ISO 2813	шелковисто-матовая
Белизна (База А), %	ISO 7724-2	97,51
Укрывистость, %	DIN EN ISO 6504-3	97,3
Время высыхания при нормальных условиях, ч	DIN EN ISO 9117	2
Стойкость к истиранию	DIN EN ISO 11998	Класс 1
Количество проходов мокрой щёткой	>20000	
Расход	по ровной невпитывающей поверхности м²/л	10-12
	по неровной впитывающей поверхности	7-9



ООО Завод «ДИОЛА» 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 35Б
тел.: +7(383) 350-70-90, 362-0-362 e-mail: info@diola.ru, www.diola.ru

ТУ 20.30.11-005-23599235-2016 (с изм. №1)
ГОСТ Р 52020-2003

