

ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ ГФ-021 БЫСТРОСОХНУЩАЯ



30 мин



БЕЛАЯ

КРАСНО-
КОРИЧНЕВАЯ

СЕРАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Грунтовка ГФ-021 предназначена для грунтования и защиты металлических поверхностей и изделий. Специальные антикоррозионные и технологические добавки предотвращают появление ржавчины, обеспечивают покрытие атмосферостойкость, стойкость к воздействию УФ-лучей, воды, солей, моющих средств, минеральных масел. Для работ внутри и снаружи помещений. Устойчива к изменениям температуры от -45°C до $+60^{\circ}\text{C}$. Может применяться для грунтования деревянных поверхностей.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Очистить поверхность от пыли, ржавчины, окалины, жировых, масляных и других загрязнений.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Грунтовку тщательно перемешать перед применением до получения однородной массы. При необходимости продукт разбавить растворителем 646. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем при температуре окружающего воздуха от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$.

РАСХОД:

Расход грунтовки зависит от способа нанесения и составляет $\approx 80 \text{ г/м}^2$

СОСТАВ:

Суспензия пигментов и наполнителей в алкидном лаке, специальные добавки, растворитель, сиккатив.

СВОЙСТВА:

- антикоррозионная
- атмосферостойкая
- защищает от воды, солей, моющих средств
- быстро сохнет

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

от 20 минут до 40 минут при температуре $+20^{\circ}\text{C}$

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Продукт пожароопасен. Работы проводить вдали от источников открытого огня и нагревательных приборов. При работе пользоваться средствами индивидуальной защиты. При попадании на кожу смыть водой с мылом. Внутренние работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях. Тару утилизировать как бытовые отходы.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить состав в герметично закрытой оригинальной таре производителя при температуре окружающей среды от -30 до $+30^{\circ}\text{C}$. Оберегать от воздействия прямых солнечных лучей и влаги, приборов отопления, электрических устройств. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.