

Д-260

АЙСБЕРГ

# КРАСКА

## КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ БЕЛОСНЕЖНАЯ

КРАСКА + ВОДА = ГОТОВАЯ КРАСКА



- ✓ латексная
- ✓ матовая
- ✓ экономичная
- ✓ +30% воды

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Воздузэмульсионная концентрованная краска применяется для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится на кирпичные, бетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные поверхности, а также по гипсокартону и старым воздузэмульсионным покрытиям. Колеруется пигментными пастами на водной основе.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:**

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой. Впитывающие пористые основания рекомендуется обработать укрепляющей пропиткой или грунтовкой.

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

Содержимое банки разбавить водой. Примерное соотношение: на 3 части краски добавить 1 часть воды. Перемешать до получения однородной массы необходимой густоты. Наносить кистью или валиком.

**РАСХОД:**

Расход краски составляет 120-170 г/м<sup>2</sup> в 1 слой.

**СОСТАВ:**

Мрамор молотый, акриловый латекс, консервант, загуститель, функциональные добавки, вода.

**ХРАНЕНИЕ:**

Хранить состав в плотно закрытой оригинальной таре производителя в сухом помещении при температуре воздуха от +5 до +30°C. Морозостойкая версия выдерживает до 5 циклов замораживания/оттаивания. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

**УПАКОВКА:**

Краска поставляется в ведрах 1,5 кг, 3кг, 5 кг, 8 кг, 16 кг

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Белизна, %, не менее	98,27
Укрывистость (контрастность по ISO 6504-3), %	97,28
Степень перетира, мкм	30
Сухой остаток, %	74
Степень блеска (мат/глянец)	матовая
Стойкость к истиранию (количество проходов мокрой абразивной щеткой)	42
Время высыхания	≈ 2 часа при t +20°C, влажности 65%
Морозостойкость, циклов	5



ООО Завод «ДИОЛА» 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 35Б  
тел./факс: (383) 350-70-90, 362-0-362 e-mail: info@diola.ru, www.diola.ru

Свидетельство о государственной регистрации  
№ RU.23.КК.08.015.Е.000915.07.16 от 13.07.2016  
ТУ 20.30.11-005-23599235-2016

