



для ПОТОЛКОВ БЕЛАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ



МАТОВАЯ

КР-30



Для ручной колеровки

НАЗНАЧЕНИЕ

Краска естественного белого цвета предназначена для окраски потолков внутри помещений с нормальной влажностью, таких, как гостиные, залы, детские комнаты, коридоры. Образует прочное матовое покрытие, которое смотрится ровным при любом освещении. Обладает хорошей укрывистостью и прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью. Отличается удобной для нанесения консистенцией.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Оштукатуренные и зашпатлеванные основания потолков, основания из гипсокартона и ГВЛ, потолки, окрашенные ранее вододисперсионной или акриловой краской.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Очистить окрашиваемую поверхность от загрязнений и осыпающихся участков. Устранить образовавшиеся неровности соответствующей шпатлевкой. Для увеличения долговечности покрытия и снижения расхода краски перед окрашиванием обработать поверхность грунтовкой.

ПРИМЕНЕНИЕ

Тщательно перемешать краску перед применением. Использовать кисть, валик или краскораспылитель для нанесения краски. Краску равномерно раскатывать полосами, каждая следующая полоса должна слегка перекрывать предыдущую. Второй слой краски следует наносить в направлении от окон.

РАСХОД

Расход составляет 120-170 г/м² при нанесении краски в 1 слой.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания краски составляет ≈2 часа при t +20°C и относительной влажности воздуха не более 65%.

- БЕЛАЯ
- ЛЕГКО НАНОСИТСЯ
- МАТОВАЯ

СОСТАВ

Мрамор молотый, акриловый латекс, загуститель, консервант, функциональные добавки, вода

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не токсична. При попадании в глаза промыть водой. Упаковку с высохшими остатками утилизировать как бытовые отходы.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при t от +5 до +30°C. Допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность, кг/л	1,67
Блеск	матовая
Степень белизны DIN 6174, не менее, %	97,55
Укрывистость	99,12
Расход, г/м²	120-170
Стойкость к истиранию (количество проходов мокрой абразивной щеткой), более	12
Морозостойкость (количество циклов)	5