

ГРУНТ-ЭМАЛЬ АНТИКОРРОЗИОННАЯ РЖАВОСТОП



НАЗНАЧЕНИЕ

Грунт-эмаль акриловая антикоррозионная Ржавостоп применяется для окраски металлических, стальных, оцинкованных, медных поверхностей, новых и со следами ржавчины. Позволяет окрашивать металл без дополнительного использования преобразователя ржавчины. Применяется как самостоятельное финишное покрытие и в качестве грунтовочного слоя перед окраской любыми видами акриловых эмалей. Образует прочное эластичное матовое покрытие, препятствующее коррозии. Отлично ложится на дерево, минеральные основания, прочные старые лакокрасочные покрытия. Используется для наружных и внутренних работ.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед нанесением эмаль тщательно перемешать. Металл очистить от ржавчины и других загрязнений, зашлифовать и обезжирить растворителем. Наносить состав кистью, валиком или распылителем при температуре поверхности и окружающей среды не ниже +5°C. Эмаль рекомендуется наносить в 1-2 слоя с промежуточной сушкой около 2 часов. Наружные работы производить в сухую погоду. Заявленный уровень влагостойкости и прочности достигается в течение 14 дней с момента окрашивания.

РАСХОД

Составляет 200-250 г/м² в зависимости от вида основания и способа нанесения.

БЕЛАЯ

СЕРАЯ

КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ

ЧЕРНАЯ

СВОЙСТВА

- без запаха
- отличная адгезия к металлу
- высокая водо- и атмосферостойкость
- образует прочную антикоррозионную пленку
- содержит ингибитор коррозии
- состав не токсичен, экологически безопасен

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Эмаль не токсична, не содержит вредных примесей, безопасна для здоровья людей и животных. При работе использовать средства индивидуальной защиты. При попадании на кожу или в глаза промыть проточной водой. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.

ХРАНЕНИЕ

Хранить и транспортировать в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5 до +30°C, не допускать замораживания, оберегать от воздействия прямых солнечных лучей, не хранить вблизи радиаторов отопления. Продукцию, отмеченную на упаковке как «морозостойкая», допускается транспортировать при отрицательной температуре. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

СОСТАВ

Акриловый латекс, антикоррозионные пигменты, тальк, ингибитор коррозии, функциональные добавки, вода.

евроведро: 0,9 кг