



Д-215

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ МОЮЩАЯСЯ

СТОЙКАЯ К ИСТИРАНИЮ



НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для высококачественного окрашивания стен и потолков. Для жилых и офисных помещений с повышенной влажностью и эксплуатационной нагрузкой. Износостойкая краска обладает высокой степенью белизны и укрывистости. Краска выдерживает многократную влажную уборку с применением бытовых моющих средств. Образует прочное влагостойкое покрытие, скрывающее дефекты поверхности, устойчивое к образованию конденсата. Краска рекомендована для использования в детских и медицинских учреждениях.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Предназначена для окраски оштукатуренных и зашпательованных поверхностей, бетонных, кирпичных и гипсокартонных оснований, а также обоев под покраску.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть прочным и сухим. Для увеличения долговечности покрытия и снижения расхода краски поверхность рекомендуется загрунтовать.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед нанесением краску тщательно перемешать. Состав наносится кистью, валиком или распылителем при температуре поверхности не ниже +5°C. Краску рекомендуется наносить в 1-2 слоя с промежуточной сушкой около 2 часов. При нанесении распылителем дополнительно разбавить водой до необходимой консистенции. Заявленный уровень влагостойкости и прочности достигается полностью через 2 недели с момента окрашивания.

КОЛЕРОВКА

Краска колеруется пигментными пастами на водной основе.

СВОЙСТВА

- моющаяся
- износостойкая
- супербелая
- укрывистая
- без запаха, экологически безопасна

ХРАНЕНИЕ

Хранить при t от +5 до +30°C. Продукцию, отмеченную на упаковке как «морозостойкая», допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Эмаль не содержит вредных примесей, пожаро-, взрыво-безопасна. При работе использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза промыть проточной водой. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.

СОСТАВ

Мрамор молотый, акриловая дисперсия, двуокись титана, функциональные добавки, целлюлоза, вода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время высыхания при нормальных условиях, ч	2
Стойкость к истиранию (количество проходов мокрой щеткой)	15 000
Расход в один слой, г/м ²	120-170
Морозостойкость, циклов	5

евроведро 1,5 кг / 3 кг / 4,5 кг / 7,5 кг / 14 кг

