

ШТУКАТУРКА

ЖАРОСТОЙКАЯ

ГЛИНО-ШАМОТНАЯ для печей и каминов



ЖАРОСТОЙКАЯ



ТОЛЩИНА СЛОЯ



ВНУТРИ И СНАРУЖИ



ВЫСОКОПРОЧНАЯ



НАЗНАЧЕНИЕ

Смесь штукатурная жаростойкая глино-шамотная применяется для выравнивания и оштукатуривания печей, дымоходов, каминов, печей-барбекю, мангальных зон и других нагреваемых объектов. Состав легко наносится и выравнивается. Обладает высокой адгезией. Сохраняет свои свойства при нагреве до +400°C.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Кладка из глиняного, керамического и шамотного кирпича.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть чистой и прочной, отслаивающиеся элементы удалить. Перед началом работ поверхность необходимо увлажнить.

ПРИМЕНЕНИЕ

Работы проводить при температуре не ниже +5°C. Раствор наносить на поверхность слоем 5-10 мм, затем выровнять. При необходимости можно наносить несколько слоев. Полное высыхание раствора происходит не менее чем через 3 суток. После этого можно выполнить первый прогрев печи на 1 час. В дальнейшем длительность и частота циклов прогрева не нормируется. Облицовка керамической плиткой рекомендуется через 3-4 недели регулярной эксплуатации печи.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА



1 Налить воду в емкость (260-270 мл на 1 кг сухой смеси)



2 Высыпать сухую смесь



3 Тщательно перемешать. Выдержать 5 мин. и снова перемешать

СВОЙСТВА

- Жаростойкая до +400°C
- Высокопрочная, М 200
- Пластичная, легко наносится
- Высокая адгезия
- Экологичная

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе использовать средства индивидуальной защиты. При попадании смеси в глаза промыть проточной водой.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом помещении при температуре от -30 до +30°C. Срок годности – 12 месяцев с даты изготовления.

СОСТАВ

Заполнитель шамотный, пыль шамотная, цемент, песок, функциональные добавки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Расход смеси при толщине слоя 5 мм, кг/м ²	5
Жизнеспособность готового раствора не менее, ч	1
Марка прочности	М 200
Фракция смеси, мм	2
Жаростойкость, °C	+ 400
Толщина слоя, мм	5-10
Время полного высыхания, суток	3

пакет: 5 кг