

ПРОПИТКА УКРЕПЛЯЮЩАЯ АКРИЛОВАЯ



НАЗНАЧЕНИЕ

Акриловая пропитка применяется для укрепления, обеспыливания и стабилизации впитывающей способности пористых и отслаивающихся поверхностей. Отлично подходит для грунтования потолков и стен. При нанесении не разбрызгивается с валика и не стекает с поверхности. Уменьшает расход краски, связывает остаточную пыль, предотвращает преждевременное пересыхание растворных смесей, нанесенных тонким слоем. Повышает адгезию последующих отделочных материалов к основанию. Для работ внутри и снаружи помещений.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Оштукатуренные, зашпатлеванные, бетонные, кирпичные и другие минеральные поверхности, ГКЛ, ГВЛ, ДСП, а также поверхности ранее окрашенные акриловыми и водоэмульсионными красками.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от осыпающихся элементов и разделительных веществ, препятствующих надежному сцеплению материала с основанием.

ПРИМЕНЕНИЕ

Тщательно перемешать пропитку перед применением. Работы проводятся при температуре окружающей среды не ниже +5°C. Состав готов к применению и не требует разбавления водой. Наносить на основание кистью, валиком или краскораспылителем. Сильно впитывающие поверхности рекомендуется обрабатывать в несколько слоев с промежуточной сушкой около 2 часов при нормальных условиях.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания пропитки составляет 2 часа при температуре +20°C и относительной влажности воздуха не более 65%.

СВОЙСТВА

- укрепляет основание, связывает пыль
- легко наносится без брызг
- глубоко проникает
- снижает впитывающую способность основания, сокращает расход наносимых материалов
- образует прочное, паропроницаемое, бесцветное покрытие
- обеспечивает высокую адгезию отделочных материалов
- экологически безопасна, без запаха

СОСТАВ

Акриловый латекс, консервант, функциональные добавки, вода.

РАСХОД

Расход пропитки составляет 100-120 г/м² в зависимости от впитывающей способности основания при нанесении в 1 слой.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить при t от +5 до +30°C. Продукцию, отмеченную на упаковке как «морозостойкая», допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

евроведро: 1 кг / 2 кг / 3 кг / 5 кг / 10 кг / 20 кг