

E2 ATLAS

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ШЕЛКОВИСТО-ГЛЯНЦЕВАЯ





Евроведро: 0,9L/1,8L/2,7L/5,4L/9L

Краска E2 ATLAS соответствует европейским стандартам DIN. Образует моющееся шелковистоглянцевое покрытие с высокими декоративными характеристиками. Превосходная износостойкость, стойкость к мытью и мокрому истиранию позволяют надежно и надолго сохранить красоту покрытия. Совершенный атласный блеск поможет создать ощущение чистоты, легкости и простора в помещении. Благодаря легкому нанесению краска позволяет получить первоклассный результат без особых усилий.

Изготовлено в соответствии с европейскими стандартами DIN EN 13300. Производитель гарантирует соответствие качества продукции европейским стандартам.

Интерьерная шелковисто-глянцевая краска предназначена для работ в помещениях с нормальной и повышенной влажностью.

ПРИМЕНЕНИЕ

Основание должно быть сухим и чистым. При необходимости выявленные дефекты устранить шпатлевкой. Для укрепления основания, повышения адгезии и уменьшения расхода краски рекомендуется загрунтовать поверхность перед окрашиванием. Работы проводить при температуре не ниже +5°С. Перед применением краску тщательно перемешать и наносить на поверхность кистью, валиком или распылителем. Краску рекомендуется наносить в 1-2 слоя с промежуточной сушкой около 2 часов. Заявленный уровень влагостойкости и прочности достигается полностью через 2 недели с момента окрашивания.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Бетонные, кирпичные, оштукатуренные, зашпатлеванные поверхности, фанера, ГВЛ, ДСП, ДВП, древесина, а также поверхности ранее окрашенные водно-дисперсионными и алкидными ЛКМ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Краска не содержит вредных примесей, пожаро-, взрывобезопасна. При работе использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза промыть проточной водой. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при t от +5 до+30°C. Продукцию, отмеченную на упаковке как «морозостойкая», допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

COCTAB

Акриловая дисперсия, минеральный наполнитель, двуокись титана (для базы А), функциональные добавки, вода.



Все материалы соответствуют Европейским нормам в части эмиссии опасных для эдоровья человека и атмосферы соединений. Не содержат летучих органических соединений (VOC).



Водоразбавляемая краска считается более экологичной, не имеет запаха, имеет хорошую укрывистость.



Сертифицирована для использования в детских и медицинских учреждениях.

КОЛЕРОВКА

Краска выпускается в двух базах.

База А – применяется как
самостоятельная белая краска или
колеруется в светлые тона.

База С – только для колеровки в



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Степень блеска | | ISO 2813 | шелковисто-глянцевая | | |
|---|-------------------------------------|--------------|----------------------|------|-----|
| | | | | | |
| Белизна (База А),% | | ISO 7724-2 | | 98 | 8,6 |
| Укрывистость, % | | DIN EN ISO | 6504-3 | 9. | 5,8 |
| Время высыхания при нормальных условиях, ч | | DIN EN ISO | 9117 | | 2 |
| Стойкость к истиранию | | DIN EN ISO | 11998 | Клас | c 1 |
| Количество проходов мокрой щеткой | | | >500 | 00 | |
| Расход м ² /л | по ровной невпи | тывающей пов | верхности | 10 | -12 |
| | по неровной впитывающей поверхности | | | 1 7 | 7-9 |



