



ПЕСКОБЕТОН


М-200




ЧЕРЕЗ 24 часа



ВЫСОКАЯ
ПРОЧНОСТЬ



ТОЛЩИНА
СЛОЯ



НЕ ДАЕТ УСАДКИ

НАЗНАЧЕНИЕ

Пескобетон марки М-200 представляет собой сухую смесь из цемента, разнофракционного песка и модифицирующих добавок. Состав предназначен для проведения общестроительных и отделочных работ по устройству бетонных полов, фундаментов и отмонок, для кладки стен из кирпича и блоков различного размера, для заделки швов, трещин, углублений. Обладает высокой прочностью, безусадочностью и трещиностойкостью.

ПРИМЕНЕНИЕ

Основание должно быть прочным, сухим, очищенным от разделительных веществ. Сильновпитывающие поверхности обработать укрепляющей грунтовкой или грунтовкой глубокого проникновения. Работы производить при температуре воздуха не ниже +5°C. Рекомендуемая толщина слоя до 100 мм.

РАСХОД

Расход сухой смеси при толщине слоя 10 мм – 18 кг/м².

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Состав не токсичен, пожаро- и взрывобезопасен. При работе использовать средства индивидуальной защиты. Не допускать попадания сухой смеси в органы дыхания. При попадании смеси в глаза промыть проточной водой.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом помещении при t от -30 до +30°C. Срок годности – 12 месяцев с даты изготовления.

СОСТАВ

Портландцемент, разнофракционный песок, модифицирующие добавки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Водопотребность, л/кг сухой смеси	0,17-0,18
Жизнеспособность раствора, ч	2
Прочность на сжатие, МПа	21,5
Прочность при изгибе, МПа	6,8
Толщина слоя, мм	100
Морозостойкость, циклов	75