

КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ водоэмульсионная



НАЗНАЧЕНИЕ:

Применяется для окрашивания потолков и верхних частей стен. Матовая белизна краски скрывает мелкие дефекты поверхности потолка. Для помещений с нормальной влажностью.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Применяется по бетонным, оштукатуренным и зашпатлеванным основаниям, водоэмульсионным лакокрасочным покрытиям.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Окрашиваемую поверхность очистить от загрязнений и осыпающихся участков. Образовавшиеся неровности необходимо устранить соответствующей шпатлевкой. Крупнопористую впитывающую штукатурку, старую рыхлую поверхность необходимо обработать укрепляющей пропиткой. Для увеличения долговечности покрытия и снижения расхода краски окрашиваемую поверхность рекомендуется обработать грунтовкой.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перемешать краску перед применением. В случае загущения разбавить водой в количестве не более 5% от исходного веса краски. Наносить на поверхность кистью или валиком в 1-2 слоя при t не ниже $+5^{\circ}\text{C}$ с промежуточной сушкой предыдущего слоя в течение 1-2 часов. Краска колеруется цветными пигментными пастами для водных составов.

СОСТАВ:

Мрамор молотый, акриловый латекс, двуокись титана, целлюлоза, консервант, вода.

СВОЙСТВА:

- краска обладает хорошей силой сцепления с минеральной поверхностью
- без запаха
- легко наносится
- быстро высыхает
- морозостойкая
- колеруется пигментными пастами

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

Время высыхания окрашенной поверхности - около 2 часов при $t +20^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 65%.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить и транспортировать в оригинальной плотно закрытой таре изготовителя при температуре от -30 до $+30^{\circ}\text{C}$. Состав выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания без ухудшения потребительских свойств. В случае замораживания состав разморозить при температуре от $+5$ до $+20^{\circ}\text{C}$ и тщательно перемешать. Срок годности - 24 месяца с даты изготовления.

РАСХОД:

Расход краски составляет $120-170 \text{ г/м}^2$ при нанесении в 1 слой.



Д-212

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Плотность, кг/л	1,67
Степень белизны DIN 6174, не менее, %	97,59
Укрывистость высушенной пленки (контрастность по ISO 6504-3), %	99
Сухой остаток, %	63
Вязкость динамическая по Брукфилду, мПа.с	3160 при t 21,8 °С (шпиндель №4)
Степень перетира DIN 53203, мкм	5
Блеск EN ISO 2813	матовая
Стойкость к истиранию (количество проходов мокрой абразивной щеткой), более	12
Морозостойкость (количество циклов)	5