

КРАСКА

водоэмульсионная
для стен и потолков
укрывистая



НАЗНАЧЕНИЕ:

Применяется для окрашивания стен и потолков. Колеровка позволяет придать окрашиваемым поверхностям необходимый цвет. Для жилых, офисных и производственных помещений с нормальной влажностью.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Бетон, кирпич, гипсокартон, оштукатуренные и зашпатлеванные поверхности, стены и потолки окрашенные ранее водоэмульсионными и акриловыми красками. Допускается нанесение краски на загрунтованные металлические поверхности.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Окрашиваемую поверхность очистить щеткой или шпателем. Имеющиеся неровности необходимо устранить штукатуркой или шпатлевкой. Впитывающие пористые основания рекомендуется обработать укрепляющей пропиткой. Применение пропитки или грунтовки также способствует снижению расхода краски.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перемешать краску перед применением. В случае загущения краски, допускается разбавление водой в количестве не более 5% от исходного веса краски. Наносить на поверхность кистью или валиком в 1-2 слоя при t не ниже $+5^{\circ}\text{C}$. Промежуточная сушка между слоями около 2 часов.

СВОЙСТВА:

- краска обладает высокой укрывистостью и хорошей силой сцепления с окрашиваемой поверхностью
- без запаха
- легко наносится, имеет оптимальное время высыхания
- образует «дышащее» покрытие

СОСТАВ:

Мрамор молотый, акриловый латекс, двуокись титана, целлюлоза, консервант, вода.

РАСХОД:

Расход краски составляет $120 - 170 \text{ г/м}^2$, при нанесении в 1 слой.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

Время высыхания окрашенной поверхности - около 2 часов при $t +20^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 65%.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить и транспортировать в оригинальной плотно закрытой таре изготовителя при температуре от -30 до $+30^{\circ}\text{C}$. Состав выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания без ухудшения потребительских свойств. В случае замораживания состав разморозить при температуре от $+5$ до $+20^{\circ}\text{C}$ и тщательно перемешать. Срок годности - 24 месяца с даты изготовления.



Д-213

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Плотность, кг/л	1,67
Степень белизны DIN 6174, не менее, %	98,24
Укрывистость высушенной пленки (контрастность по ISO 6504-3), %	97,65
Сухой остаток, %	64,1
Вязкость динамическая по Брукфилду, мПа.с	5152 при t 21,6 °С (шпиндель №4)
Степень перетира DIN 53203, мкм	5
Блеск EN ISO 2813	матовая
Стойкость к истиранию (количество проходов мокрой абразивной щеткой), более	16
Морозостойкость (количество циклов)	5