

ШПАТЛЕВКА ПО МОНТАЖНОЙ ПЕНЕ

С АРМИРУЮЩИМИ ВОЛОКНАМИ

■ не растрескивается ■ безусадочная ■ влагостойкая



НАЗНАЧЕНИЕ

Безусадочная готовая к применению акриловая шпатлевка предназначена для заделки швов по монтажной пене при установке окон, дверей и других ремонтных работах внутри и снаружи помещений. Шпатлевка содержит армирующие волокна, которые позволяют заполнять полости глубиной до 10 см без растрескивания. Состав обладает высокой адгезией к любым видам строительных оснований. Содержит добавки против плесени и грибка. Шпатлевка защитит монтажную пену от влаги и ультрафиолета. Состав пластичен и удобен в работе, после высыхания сохраняет белый цвет.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Применяется для заделки швов по монтажной пене при установке окон, дверей, заделки дыр, щелей, трещин и отверстий снаружи и внутри помещений.

ПРИМЕНЕНИЕ

Поверхность должна быть сухой и прочной. Перед применением поверхность рекомендуется загрунтовать. Работы проводить при t не ниже $+5^{\circ}\text{C}$. Срезать высохшую монтажную пену. Нанести первый слой состава металлическим шпателем, вдавливая шпатлевку в пену. После высыхания первого слоя выровнять поверхность мокрым шпателем. Второй слой наносить на поверхность после полного высыхания предыдущего слоя. Рекомендуемая толщина одного слоя не более 2 см.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе пользоваться средствами индивидуальной защиты. При попадании на кожу или в глаза промыть водой. Продукт пожаро- и взрывобезопасен. Тару утилизировать как бытовые отходы.

СВОЙСТВА

- не растрескивается
- безусадочная
- влагостойкая
- пластичная
- защищает от УФ-лучей
- белая
- защищает от плесени и грибка
- колеруется универсальными колерпастами
- экологически безопасна

РАСХОД

Зависит от толщины слоя и объема заделываемых щелей и отверстий.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при t от $+5$ до $+30^{\circ}\text{C}$. Допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности - 24 месяца с даты изготовления.

СОСТАВ

Акриловый латекс, мрамор молотый, полиамидные волокна, функциональные добавки, вода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Адгезия с основанием, МПа	0,5
Максимальная фракция, мкм	100
Толщина слоя, мм	1-20
Время полного высыхания при $t +20^{\circ}\text{C}$, ч	6-12

евроведро: 1,5 кг / 3 кг
пакет: 4 кг