



ЦЕМЕНТ СЕРЫЙ М-400



Портландцемент класса 32,5 быстротвердеющий

НАЗНАЧЕНИЕ

Традиционный строительный материал применяется в качестве вяжущего для приготовления штукатурных растворов, бетонов, бетонных стяжек и кладочных смесей. Придает растворам и бетонам необходимую прочность.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом помещении, избегая контакта упаковки с влагой. Температура хранения от -40 до +40°C. Срок годности - 12 месяцев с даты расфасовки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Работая с цементом, используйте резиновые перчатки. При попадании смеси в глаза – промыть водой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Кладочная смесь /по весу/	МАРКА РАСТВОРА	М-50	М-75	М-100
	цемент/песок	1 / 7,4	1 / 5,4	1 / 4,3
Составы бетона /по весу/	МАРКА БЕТОНА	М-100	М-200	М-300
	цемент/песок/щебень	1 / 4,6 / 7,0	1 / 2,8 / 4,8	1 / 1,9 / 3,7
Штукатурный состав /по весу/	МАРКА РАСТВОРА	М-75	М-100	М-300
	цемент/песок	1 / 5,4	1 / 4,3	1 / 2,4

Количество воды добавляется в зависимости от требуемой подвижности смеси и влажности песка и щебня.

