



ЭМАЛЬ-ПРОПИТКА

ОБНОВЛЯЕТ СТАРУЮ ДРЕВЕСИНУ

У-315

- ✓ Глубоко проникает в древесину
- ✓ Защищает от солнца, влаги и бактерий
- ✓ Для работ внутри и снаружи



НАЗНАЧЕНИЕ

Эмаль-пропитка для дерева применяется внутри и снаружи помещений для окрашивания старой потемневшей древесины или для декорирования новой. Состав надежно защищает древесину от неблагоприятных атмосферных факторов: перепадов температуры, УФ-лучей, влажности и биопоражений. Содержащийся в составе воск увеличивает стойкость покрытия к воздействию влаги и срок службы покрытия. Состав отлично заполняет поры и мелкие дефекты поверхности, создаёт дышащее покрытие. Эмаль-пропитка может использоваться в качестве цветного грунта перед лакировкой деревянной поверхности, что увеличивает прочность и долговечность лакокрасочного слоя и снижает расход лака на 15-20%. Подходит для обработки минеральных поверхностей.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Новые и потемневшие деревянные поверхности: бревна, вагонка, деревянные фасады, ограждения, двери, окна, древесный настил, заборы, свесы, столярные изделия. Оштукатуренные и зашпатлеванные поверхности, кирпич, бетон, цементные и гипсовые основания.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

При нанесении на ранее окрашенную поверхность лакокрасочное покрытие рекомендуется удалить. Основание должно быть прочным и сухим.

ПРИМЕНЕНИЕ

Работы проводятся при температуре не ниже +5°C. Перед применением состав тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или поролоновой губкой в 1-2 слоя. Время высыхания при нормальных условиях составляет от 1 до 3 часов. После полного высыхания рекомендуется покрыть поверхность прозрачным лаком на водной основе. Расход эмали в один слой 100 - 200 г/м².

СВОЙСТВА

- защищает древесину от воздействия солнца, влаги и перепадов температуры
- высокоукрывистая
- защищает от биопоражений
- содержит натуральный воск
- быстро сохнет, без запаха

КОЛЕРОВКА

Эмаль-пропитка выпускается в двух базах. База А применяется как самостоятельная белая краска или колеруется в светлые тона. База С - только для колеровки в насыщенные и темные тона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Эмаль-пропитка не содержит вредных компонентов, пожаро-, взрывобезопасна. При работе использовать средства индивидуальной защиты. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при t от +5 до +30°C. Допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

СОСТАВ

Акриловая дисперсия, антисептические добавки, пигменты, функциональные добавки, вода.

евроведро: 0,9 л



ООО Завод «ДИОЛА» 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 35Б
тел.: +7 (383) 350-70-90, 362-0-362 e-mail: info@diola.ru, www.diola.ru

ТУ 20.30.11-005-23599235-2016

