

КРАСКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

МОЮЩАЯСЯ



Компьютерная
и ручная колеровка



БАЗА А
БАЗА С

НАЗНАЧЕНИЕ

Высококачественная акриловая краска предназначена для окрашивания поверхностей фасадов зданий, помещений с повышенной влажностью и высокими гигиеническими требованиями. Эластичная краска белого цвета обладает высокими укрывистыми свойствами. Может подвергаться частой влажной уборке с применением СМС. Краска образует прочное дышащее покрытие, устойчивое к воздействию атмосферных осадков.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Бетон, кирпич, гипсокартон, оштукатуренные и зашпатлеванные поверхности, дерево, ДСП, ДВП, МДФ, загрунтованный металл, обои.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность очистить от загрязнений и осыпающихся участков. Основание должно быть прочным и сухим. Для увеличения долговечности покрытия поверхность рекомендуется загрунтовать.

ПРИМЕНЕНИЕ

Работы проводятся при температуре не ниже +5°C. Перед применением состав тщательно перемешать. Краску рекомендуется наносить в 1-2 слоя с промежуточной сушкой около 2 часов. Наружные работы производить в сухую и безветренную погоду. Заявленный уровень влагостойкости и прочности достигается полностью через 2 недели с момента окрашивания.

КОЛЕРОВКА

Краска выпускается в двух базах. База А применяется как самостоятельная белая краска или колеруется в светлые тона. База С - только для колеровки в насыщенные и темные тона.



СВОЙСТВА

- атмосферостойкая
- выдерживает многократную уборку с СМС
- высокоукрывающаяся, легко наносится
- высокая белизна (База А)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Краска не содержит вредных примесей, пожаро- и взрывобезопасна. При работе использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза промыть водой. Упаковку с высохшими остатками утилизировать как бытовые отходы.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при t от +5 до +30°C. Продукцию, отмеченную на упаковке как «морозостойкая», допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

СОСТАВ

Мрамор молотый, акриловый латекс, двуокись титана (для Базы А), целлюлоза, консерванты, вода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень белизны (База А), не менее %	96,77
Укрывистость, %	97,6
Степень блеска	матовая
Стойкость к истиранию (количество проходов мокрой щеткой), более	базы: «А» -7000 «С»-10000
Расход, мл/м ²	≈110
Время высыхания при нормальных условиях, ч	-межслойная сушка-около 2 -полное высыхание-24
Колеровка	компьютерная и ручная

евроведро: 0,9 л / 1,8 л / 2,7 л / 5,4 л / 9 л