



ФАСАДНАЯ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ АКРИЛОВАЯ

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ БОЛЕЕ 8 ЛЕТ



МАТОВАЯ

КР-57



Для ручной колеровки

НАЗНАЧЕНИЕ

Краска предназначена для окраски фасадов. Образует прочное паропроницаемое покрытие, стойкое к атмосферным воздействиям, УФ-лучам, перепадам температуры и влаге. Обладает отличной кроющей способностью и высокой адгезией. Долговечность покрытия при соблюдении технологий - более 8 лет. Колеруется ручным способом пигментными пастами на водной основе.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Бетон, кирпич, цементные и гипсовые штукатурки, штукатурка типа «шуба», ЦСП, шифер плоский.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Очистить окрашиваемую поверхность от загрязнений и осыпающихся участков. Устранить образовавшиеся неровности соответствующей шпатлевкой. Для увеличения прочности сцепления краски и основания обработать поверхность грунтовкой или пропиткой.

ПРИМЕНЕНИЕ

Краску тщательно перемешать перед применением. Наносить на сухую подготовленную поверхность кистью или валиком. Рекомендуется нанесение в два слоя с интервалом между слоями не менее 2 часов. Окрасочные работы проводить в сухую погоду при температуре окружающего воздуха выше +5°C.

СОСТАВ

Мрамор молотый, акриловый латекс, загуститель, консервант, функциональные добавки, вода

РАСХОД

Расход составляет 200 г/м² при нанесении краски в 1 слой.

- АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ БОЛЕЕ 8 ЛЕТ
- ВЫСОКОУКРЫВИСТАЯ
- МАТОВАЯ

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания краски составляет ≈2 часа при t +20°C и относительной влажности воздуха не более 65%.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не токсична. При попадании в глаза промыть водой. Упаковку с высохшими остатками утилизировать как бытовые отходы.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при t от +5 до +30°C. Продукцию, отмеченную на упаковке как «морозостойкая», допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность, кг/л	1,61
Блеск	матовая
Степень белизны, не менее, %	96,8
Укрывистость	93,94
Расход, г/м ²	200
Стойкость к истиранию (количество проходов мокрой абразивной щеткой), более	5000
Морозостойкость (количество циклов)	5