

ГРУНТОВКА ГФ - 021

ПО ДЕРЕВУ И МЕТАЛЛУ
ЗАЩИТА ОТРЖАВЧИНЫ



 СЕРАЯ

 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Грунтовка ПФ-021 предназначена для защиты от коррозии металлических изделий, подвергающихся в процессе эксплуатации влиянию климатических факторов, агрессивному воздействию паров и газов, кислот и щелочей. Также применяется для грунтования металлических или деревянных поверхностей перед покрытием эмалями и красками. Для работ внутри и снаружи помещений. Устойчива к изменениям температуры от -45 до $+60^{\circ}\text{C}$. Грунтовка изготовлена на современном испанском оборудовании «Oliver y Batlle SA» и немецком оборудовании «NETZSCH». В основе состава грунтовки - суспензия пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением растворителей, сиккатива и стабилизирующих веществ.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Очистить поверхность от пыли, ржавчины, окалины, жировых, масляных и других загрязнений.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Грунтовку тщательно перемешать перед применением до получения однородной массы. При загустевании грунтовки добавить до 10% уайт-спирита, скипидара или смеси одного из указанных растворителей с сольвентом в соотношении 1:1. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем при температуре окружающего воздуха от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$.

РАСХОД:

Расход составляет $60-100 \text{ г/м}^2$ в зависимости от впитывающей способности основания.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

Время высыхания грунтовки составляет 24 часа при $t +20^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 65%.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Для защиты рук использовать перчатки. Во время работы, а также после их окончания, необходимо тщательно проветрить помещение.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить состав в герметично закрытой оригинальной таре производителя при температуре окружающей среды от -40 до $+40^{\circ}\text{C}$ вдали от приборов отопления, электрических устройств и пищевых продуктов. Оберегать от воздействия прямых солнечных лучей и влаги. Срок годности - 24 месяца с даты изготовления.