



КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ АКРИЛОВАЯ



БАЗА А
БАЗА С



компьютерная
и ручная колеровка

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для окрашивания стен и потолков. Супербелая акриловая краска отвечает высоким требованиям к качеству отделочных работ. Для жилых и офисных помещений с нормальной влажностью.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Бетон, гипсокартон, оштукатуренные и зашпатлеванные поверхности, стены и потолки окрашенные ранее водно-эмульсионными или акриловыми красками. Подходит для окрашивания обоев под окраску.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемую поверхность очистить щеткой или шпателем. Имеющиеся неровности необходимо устранить штукатуркой или шпатлевкой. Впитывающие пористые основания рекомендуется обработать укрепляющей пропиткой. Применение пропитки или грунтовки также способствует снижению расхода краски.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перемешать краску перед применением. В случае загущения разбавить водой в количестве не более 5% от исходного веса краски. Наносить на поверхность кистью или валиком в 1-2 слоя при t не ниже $+5^{\circ}\text{C}$ с промежуточной сушкой предыдущего слоя в течение 2 часов. Краска колеруется цветными пигментными пастами для водных составов.

РАСХОД

Расход краски составляет 90-120 мл/м² при нанесении в один слой.

СОСТАВ

Мрамор молотый, акриловый латекс, двуокись титана (База А), консервант, целлюлоза, вода.

СВОЙСТВА

- обладает хорошей силой сцепления с минеральными подложками, кроме известковых
- легко наносится
- без запаха
- быстро сохнет
- образует белоснежное «дышащее» покрытие
- не желтеет со временем
- колеруется цветными пигментными пастами для водных составов

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания окрашенной поверхности - около 2 часов при $t +20^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 65%.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при t от $+5$ до $+30^{\circ}\text{C}$. Продукцию, отмеченную на упаковке как «морозостойкая», допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности - 24 месяца с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень белизны не менее, %	97,95
Укрывистость, %	98,03
Блеск	матовая
Морозостойкость зимней рецептуры (количество циклов)	5
Расход, мл/м ²	90-120

евроведро: 0,9 л / 2,7 л / 5,4 л / 9 л
1,5 кг / 3 кг / 4,5 кг / 7,5 кг / 14 кг

