




ШТУКАТУРНЫЙ СОСТАВ

для машинного нанесения
ЦЕМЕНТНЫЙ М-50



ВНУТРИ
И СНАРУЖИ



ТОЛЩИНА
СЛОЯ



НЕ СПОЛЗАЕТ



ВЛАГО- И
АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для выравнивания и ремонта механизированным способом стен и потолков из кирпича, бетона, сибита, камня, гипсовых и цементных оснований. Рекомендуется для отделки фасадов, а также для внутренних работ в помещениях с повышенной влажностью. Под последующее шпатлевание, побелку, окрашивание и приклеивание различных отделочных материалов. Способствует защите фасадов зданий от неблагоприятных воздействий окружающей среды, обеспечивает долговременное сохранение качества оштукатуренных поверхностей.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Штукатурные работы следует выполнять при t основания и воздуха не ниже $+5^{\circ}\text{C}$. Основание должно быть сухим и прочным. Осыпающиеся слабодержащиеся покрытия удалить. Выбоины и глубокие трещины должны быть предварительно заделаны этим же составом. Для усиления адгезии к основанию необходимо обработать поверхность укрепляющей пропиткой или грунтовкой. Оштукатуривание поверхностей производится после полного высыхания грунтовки, не ранее чем через 1 час.

ПРИМЕНЕНИЕ

Штукатурка наносится механизированным способом в один или несколько слоев. Рекомендуемая толщина одного слоя до 15 мм. При устройстве однослойных покрытий их поверхность следует разравнивать сразу же после нанесения. Промежуточная сушка между слоями - не менее 20 часов. Приготовленный раствор набрасывают на поверхность по площади, которую возможно выровнять в течение времени жизнеспособности материала, затем разравнивают правилом, снимая излишки и заполняя углубления. Во время выполнения работ и высыхания раствора поверхность следует предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

СВОЙСТВА

- обладает высокой адгезией к основанию
- пластичен, легко наносится и разравнивается
- устойчив к воздействию влаги, перепадам температуры, морозостойкий
- прочный, не дает усадки и трещин
- известь, входящая в состав, является пластификатором и противомикробным агентом
- состав не содержит вредных примесей, экологически безопасен

РАСХОД

Расход сухой смеси при слое 10 мм составляет 15 кг/м^2 .

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Состав не токсичен, пожаро- и взрывобезопасен. При работе использовать средства индивидуальной защиты. Не допускать попадания сухой смеси в органы дыхания. При попадании смеси в глаза промыть проточной водой.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом помещении при t от -30 до $+30^{\circ}\text{C}$.
Срок годности - 12 месяцев с даты изготовления.

СОСТАВ

Портландцемент, песок, гидратная известь, полимерные и функциональные добавки.



Д-336

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка раствора	M50
Жизнеспособность раствора, ч	4
Максимальная фракция, мм	0,5
Водоудержание, %	97
Насыпная плотность, кг/м ³	1550
Плотность готового раствора, кг/м ³	1800
Подвижность растворной смеси, см	9±1
Время высыхания, ч	24
Предел прочности на сжатие, МПа	5
Предел прочности при изгибе, МПа	3,5
Прочность сцепления с бетоном, МПа	0,5
Водопотребность, л/кг сухой смеси	0,26-0,28
Расход сухой смеси при слое 10 мм, кг/м ²	15
Толщина наносимого слоя, мм	до 15
Морозостойкость, циклов	75

